



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATOS LEGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTACTOS:
WEBSITE: www.u-power.it/es
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHA DE PRODUCTO	FOTO DEL PRODUCTO	LÍNEAS	TECNOLOGÍAS		
RR10443 TEXAS UK RS S3S CI FO SR Horma ancha Natural Confort 11 Mondopoint AirToe Composite TIPO DE ZAPATO "B" NUMERACIÓN 35-48 PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO Kg 1,175		ROCK&ROLL	    		
			  		
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		NORMA EN ISO	VALOR	
Zapados de seguridad botines cómodos y ligeros U-Power de la línea Rock&Roll, con empeine en piel grana mina hidrófugo, inserciones en Mesh transpirable, puntal AirToe Composite, antiperforación, antideslizante y suela PU/PU.	PUNTERA "AirToe Composite"		20345:2022	OBTENIDO	
	Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm		≥ 14	14,5	
	Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm		≥ 14	22,0	
	PLANTILLA "Save & Flex PLUS"				
	Resistencia a la perforación N		≥ 1100	Obediente	
	CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA		< 10 ⁹ Ω	N.A.	
	IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60'				
	Absorción de agua después de 60'		≤ 30%	17,8	
	Agua transmitida después de 60'		≤ 0,2 gr	0	
	Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm ² h)		≥ 0,8	2,3	
	Coeficiente de permeabilidad mg/cm ²		≥ 15	32,9	
	FORRO DE LA MÁSCARA				
	Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm ² h)		≥ 2	24,7	
	Coeficiente de permeabilidad mg/cm ²		≥ 20	197,9	
	Resistencia a la abrasión en ciclos SECO		25.600 ciclos	Obediente	
	Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO		12.800 ciclos	Obediente	
	PLANTILLA				
	Resistencia a la abrasión		≥ 400 ciclos	Sin daños	
	DESGASTE SUELA				
	Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm ³		≤ 250	66	
	Fuerza flexible mm		≤ 4	1,1	
	Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm		≥ 3	4,2	
	Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen)		≤ 12	3	
	Absorción de energía del talón J		≥ 20	37	
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO				
	Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°)		≥ 0,31	0,36	
	Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (punta hacia atrás 7°)		≥ 0,36	0,46	
	SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°)		≥ 0,19	0,27	
	SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (punta hacia atrás 7°)		≥ 0,22	0,32	